检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：2462364552
报告编号：ZFLJ01158160	第 1 页，共 6 页

客户信息	委托单位：苏州市吴江区横扇学校 委托人：归玉平	
样品信息	样品描述 ：蓝色 T 恤	样品数量 ：130 码*1 件
	客户提供的信息	成分：60%棉，40%聚酯纤维 颜色及描述：T 恤
检测类别	委托检测	样品接收日期：2026-11-12，样品检测日期：2026-11-12~2026-11-14
检测/判定依据	- GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类 - GB/T 29862-2026 《纺织品 纤维含量标识技术规范》 - GB/T 31888-2015 《中小学生校服》	
检测结果及判定	见后页。	
样品呈现		

批准：王楷艳 报告签发日期： 2026-11-14 江苏中纺联检验技术服务有限公司

声明：1. 本机构对报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外；2. 本机构根据客户要求完成本次检测内容，检测结果仅适用于收到的样品；3. 本检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效；4. 若对检测报告有异议，应于报告签发之日起 15 日内向本机构提出，逾期不予受理。

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：2462364552
报告编号：ZFLJ01158160	第 2 页，共 6 页

== 判定 ==

检测项目	判定依据	判定结论
绳带	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	合格
异味	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	合格
残留金属针	GB/T 31888-2015	合格
耐水色牢度	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	合格
耐汗渍色牢度	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	合格
耐摩擦色牢度	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	合格
耐皂洗色牢度	GB/T 31888-2015	合格
耐光色牢度	GB/T 31888-2015	合格
耐光、汗复合色牢度	GB/T 31888-2015	合格
接缝强力	GB/T 31888-2015	合格
pH 值	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	合格
甲醛含量	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	合格
可分解致癌芳香胺染料	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	合格
起球	GB/T 31888-2015	合格
纤维含量	GB/T 29862-2026	合格
针织物平方米干燥重量	--	--

声明：1. 本机构对报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外；2. 本机构根据客户要求完成本次检测内容，检测结果仅适用于收到的样品；3. 本检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效；4. 若对检测报告有异议，应于报告签发之日起 15 日内向本机构提出，逾期不予受理。

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：2462364552
报告编号：ZFLJ01158160	第 3 页，共 6 页

== 检测结果 ==

绳带 *GB 31701-2015 第5.7 章节 GB/T 31888-2015 第5.8 章节*

要求	检验结果
婴幼儿及七岁以下儿童服装 [测试样品尺码：130cm]	
头部和颈部不应有任何绳带。	符合
肩带应是固定的、连续且无自由端的。肩带上的装饰性绳带不应有长度超过 75mm 的自由端或周长超过 75mm 的绳圈。	符合
固着在腰部的绳带,从固着点伸出的长度不应超过 360mm,且不应超出服装底边。	符合
短袖袖子平摊至最大尺寸时,袖口处绳带的伸出长度不应超过 75mm。	符合
除腰带外,背部不应有绳带伸出或系着。	符合
长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内。	N/A
长至臀围线以下的服装,底边处的绳带不应超出服装的下边缘，长至脚踝处的服装,底边处的绳带应该完全置于服装内。	符合
服装平摊至最大尺寸时,绳带的伸出长度不应超过 140mm。	符合
绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物。	符合
两端固定且突出的绳圈不应超过75mm，平贴在服装上的绳圈（例如串带）其两固定端的长度不应超过75mm。	符合
备注:“N/A”表示无或不适用。	

声明：1. 本机构对报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外；2. 本机构根据客户要求完成本次检测内容，检测结果仅适用于收到的样品；3. 本检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效；4. 若对检测报告有异议，应于报告签发之日起 15 日内向本机构提出，逾期不予受理。

检 测 报 告

防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn
防伪码：2462364552

报告编号：ZFLJ01158160

测试项目（计量单位）	测试方法（参数说明）	技术要求（备注）	测试结果	判定
异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味	无异味	合格
残留金属针	GB/T 24121-2009	包装上不应使用金属针等锐利物，产品上不允许使用残留金属针等锐利物	无	合格
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	[主面料] 变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -聚酯纤维 4-5	合格
耐汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	酸性:变色 ≥ 3-4 酸性:沾色 ≥ 3-4 碱性:变色 ≥ 3-4 碱性:沾色 ≥ 3-4	[主面料] (酸性) (碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 -棉 4-5 4-5 -聚酯纤维 4-5 4-5	合格
耐摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 3-4 湿摩擦 ≥ 3	[主面料] 干摩擦 4-5 湿摩擦 4-5	合格
耐皂洗色牢度（级）	GB/T 3921-2008 方法 A(1)（洗涤温度 40℃，洗涤时间 30 分钟，5g/L 皂片洗涤液 ）	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	[主面料] 变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -聚酯纤维 4-5	合格
耐光色牢度（级）	GB/T 31888-2015 第 5.15 章节	≥ 4	[主面料] >4	合格
耐光、汗复合色牢度（级）	GB/T 14576-2009	酸性 ≥ 3-4 碱性 ≥ 3-4	[主面料] 酸性 4 碱性 4	合格
接缝强力（N）	GB/T 31888-2015 第 5.20 章节	后袖窿缝 ≥ 140	[主面料] 后袖窿缝 310(STB)	合格
	备注：STB=缝线断裂。			
pH 值	GB/T 7573-2009（萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液）	4.0~8.5	[主面料] 6.0	合格

声明：1. 本机构对报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外；2. 本机构根据客户要求完成本次检测内容，检测结果仅适用于收到的样品；3. 本检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效；4. 若对检测报告有异议，应于报告签发之日起 15 日内向本机构提出，逾期不予受理。

检 测 报 告

防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn
防伪码：2462364552

报告编号：ZFLJ01158160

测试项目 （计量单位）	测试方法 （参数说明）	技术要求 （备注）	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤ 75	[主面料] 未检出	合格
	备注：1.“未检出”指小于方法检出限； 2.检出限：20mg/kg。			
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 GC/MSD 分析方法	禁用（≤ 20）	[主面料] 未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：5mg/kg； 3) 禁用芳香胺物质清单见附页。			
起球（级）	GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法，参数 E （压力 780cN，起毛 0 次，起球 600 次）	≥ 3-4	[主面料] 4	合格
纤维含量（%）	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 （结合公定回潮率）	标称值: 棉 60 聚酯纤维 40	[主面料] 棉 62.5 聚酯纤维 37.5	合格
针织物平方米干燥重量（g/m²）	FZ/T 70010-2006	--	[主面料] 212.5	--
备注	1. 标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。 2. 除非另有说明，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。			

声明：1. 本机构对报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外；2. 本机构根据客户要求完成本次检测内容，检测结果仅适用于收到的样品；3. 本检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效；4. 若对检测报告有异议，应于报告签发之日起 15 日内向本机构提出，逾期不予受理。

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：2462364552
报告编号：ZFLJ01158160	第 6 页，共 6 页

附页（禁用芳香胺物质清单）：

序号 No.	芳香胺名称 Arylamine Name	化学文摘编号 CAS No.
1	4-氨基联苯(4-aminobiphenyl)	92-67-1
2	联苯胺(benzidine)	92-87-5
3	4-氯邻甲苯胺(4-chloro-o-toluidine)	95-69-2
4	2-萘胺(2-naphthylamine)	91-59-8
5	邻氨基偶氮甲苯(o-aminoazotoluene)	97-56-3
6	5-硝基-邻甲苯胺(5-nitro-o-toluidine)	99-55-8
7	对氯苯胺(p-chloroaniline)	106-47-8
8	2,4-二氨基苯甲醚(2,4-diaminoanisole)	615-05-4
9	4,4’-二氨基二苯甲烷(4,4’-diaminobiphenylmethane)	101-77-9
10	3,3’-二氯联苯胺(3,3’-dichlorobenzidine)	91-94-1
11	3,3’-二甲氧基联苯胺(3,3’-dimethoxybenzidine)	119-90-4
12	3,3’-二甲基联苯胺(3,3’-dimethylbenzidine)	119-93-7
13	3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷(3,3’-dimethyl-4,4’-diaminobiphenylmethane)	838-88-0
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(p-cresidine)	120-71-8
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）[4,4’-methylene-bis-(2-chloroaniline)]	101-14-4
16	4,4’-二氨基二苯醚(4,4’-oxydianiline)	101-80-4
17	4,4’-二氨基二苯硫醚(4,4’-thiodianiline)	139-65-1
18	邻甲苯胺(o-toluidine)	95-53-4
19	2,4-二氨基甲苯(2,4-toluylenediamine)	95-80-7
20	2,4,5-三甲基苯胺(2,4,5-trimethylaniline)	137-17-7
21	邻氨基苯甲醚(o-anisidine)	90-04-0
22	4-氨基偶氮苯(4-aminoazobenzene)	60-09-3
23	2,4-二甲基苯胺(2,4-xylidine)	95-68-1
24	2,6-二甲基苯胺(2,6-xylidine)	87-62-7

== 检测报告结束 ==